

Corsi di Formazione

Certificazione e Qualificazione Saldatori PE
secondo norma UNI 9737:2021

dal 21 al 25 luglio 2025

✓ Sede di svolgimento: **TARANTO**



Rilascio di Certificato emesso secondo le normative vigenti da Ente Accreditato

TITOLO	Qualificazione e Certificazione saldatori di tubazioni in Polietilene secondo la norma UNI 9737:2021	AP SPE																											
OBIETTIVI	Corsi di Formazione per la Certificazione di saldatori di tubi e raccordi in Polietilene per la realizzazione di reti di distribuzione di Acqua e Gas, secondo la norma UNI 9737:2021																												
DESTINATARI	Saldatori sulle reti di distribuzione in PE, coordinatori di Saldatura, Installatori																												
CLASSI DI QUALIFICA	Di seguito le classi di qualifica con i relativi dettagli: <table> <tr> <th>CLASSE DI QUALIFICA Secondo UNI 9737:2021</th><th>Testa a Testa</th><th>Elettrofusione</th></tr> <tr> <td>3PE – 3.4</td><td>Ø fino a 315 mm</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3PE – 3.4 + 3.5</td><td>Senza limite Ø</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3PE – 3.6 + 3.8</td><td>-</td><td>Ø fino a 315 mm</td></tr> <tr> <td>3PE – 3.6 + 3.7 + 3.8</td><td>-</td><td>Senza limite Ø</td></tr> <tr> <td>3PE – 3.4 + 3.6 + 3.8</td><td>Ø fino a 315 mm</td><td>Ø fino a 315 mm</td></tr> <tr> <td>3PE – 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.8</td><td>Senza limite Ø</td><td>Ø fino a 315 mm</td></tr> <tr> <td>3PE – 3.4 + 3.6 + 3.7 + 3.8</td><td>Ø fino a 315 mm</td><td>Senza limite Ø</td></tr> <tr> <td>3PE – 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8</td><td>Senza limite Ø</td><td>Senza limite Ø</td></tr> </table>		CLASSE DI QUALIFICA Secondo UNI 9737:2021	Testa a Testa	Elettrofusione	3PE – 3.4	Ø fino a 315 mm	-	3PE – 3.4 + 3.5	Senza limite Ø	-	3PE – 3.6 + 3.8	-	Ø fino a 315 mm	3PE – 3.6 + 3.7 + 3.8	-	Senza limite Ø	3PE – 3.4 + 3.6 + 3.8	Ø fino a 315 mm	Ø fino a 315 mm	3PE – 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.8	Senza limite Ø	Ø fino a 315 mm	3PE – 3.4 + 3.6 + 3.7 + 3.8	Ø fino a 315 mm	Senza limite Ø	3PE – 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8	Senza limite Ø	Senza limite Ø
CLASSE DI QUALIFICA Secondo UNI 9737:2021	Testa a Testa	Elettrofusione																											
3PE – 3.4	Ø fino a 315 mm	-																											
3PE – 3.4 + 3.5	Senza limite Ø	-																											
3PE – 3.6 + 3.8	-	Ø fino a 315 mm																											
3PE – 3.6 + 3.7 + 3.8	-	Senza limite Ø																											
3PE – 3.4 + 3.6 + 3.8	Ø fino a 315 mm	Ø fino a 315 mm																											
3PE – 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.8	Senza limite Ø	Ø fino a 315 mm																											
3PE – 3.4 + 3.6 + 3.7 + 3.8	Ø fino a 315 mm	Senza limite Ø																											
3PE – 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8	Senza limite Ø	Senza limite Ø																											
DATA	dal 21 al 25 luglio 2025																												
LUOGO di SVOLGIMENTO	TARANTO																												
ORARIO	Da lunedì a venerdì 8.30 – 17.30 La durata e gli orari del corso variano in funzione alla classe di qualifica scelta																												
COSTO	Il costo del corso è in funzione della classe di qualifica scelta																												
COME ISCRIVERSI o richiedere informazioni	Per informazioni sui nostri corsi di formazione o per richiedere un preventivo chiamare il numero 02 9302755 oppure via mail a formazione@apeironsrl.eu Per iscriversi, si può utilizzare il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, da inviare ad APEIRON Srl via mail a formazione@apeironsrl.eu Le iscrizioni a ciascun corso verranno accettate fino a 5 giorni prima della data di svolgimento dello stesso, salvo precedente esaurimento dei posti disponibili. Poiché il numero dei partecipanti è limitato, le iscrizioni verranno accettate secondo l'ordine cronologico di arrivo.																												